



SPÉCIFICATIONS / SPECIFICATIONS

SHEERWEAVE 4500

Facteur d'ouverture Openness factor	approx. 5%
Composition	17% polyester, 83% vinyl sur polyester 17% polyester, 83% vinyl on polyester
Maille/po Mesh/in	45 chaîne, 42 trame 45 warp, 42 fill
Poids de la maille (oz/yg ²) Mesh weight (oz/yg ²)	14,4
Diamètre du fil (po) Yarn diameter (in)	0,013 chaîne, 0,013 trame 0,013 warp, 0,013 fill
Épaisseur du tissu (po) Fabric thickness (in)	0,024 (0,61mm)
Résistance à la rupture (lb) Breaking strength (lb)	181 chaîne, 168 trame 181 warp, 168 fill
Rigidité (mg) Stiffness (mg)	240 chaîne, 190 trame 240 warp, 190 fill

Couleur / Color	Propriétés optiques solaires / Solar Optical Properties				Coefficient d'ombrage / Shading coefficient w/		
	Ts	Rs	As	Tv	1/8 CL	1/4 CL	1/4 H.A.
968 - Sable doré / Golden Sand	7	37	56	8	0,52	0,50	0,40

H.A.: Vitre double claire 1/4" / Heat Absorbing Glass 1/4"

CL: Vitre claire simple / Clear Single Glass

As : % Absorption solaire / % Solar Absorptance

Rs : % Réflexion / % Solar Reflectance

Ts : % Transmission solaire / % Solar Transmittance

Tv : % Transmission visible / % Visual Transmittance

Classement au feu Fire classification
California U.S. Title 19 (small scale), ASTM E 84 (Class 1), British Standard 5867 Type B, and NFPA 701 TM#1 Small scale