



SPÉCIFICATIONS / SPECIFICATIONS

SOLEIL - ANTIQUE LINEN

Facteur d'ouverture Openness factor	approx. 5%
Composition	15% polyester, 85% PVC
Maille/po Mesh/in	44,5 chaîne, 24 trame 44,5 warp, 24fill
Poids de la maille (oz/vg ²) Mesh weight (oz/yg ²)	15,6
Diamètre du fil (po) Yarn diameter (in)	0,01
Épaisseur du tissu (po) Fabric thickness (in)	0,03
Résistance à la rupture (lb) Breaking strength (lb)	185,3 chaîne, 253,7 trame 185,3 warp, 253,7 fill
Tension Stretch	2,77% chaîne, 2,97% trame 2,77% warp, 2,97% fill

Couleur / Color	Propriétés optiques solaires / Solar Optical Properties				Coefficient d'ombrage / Shading coefficient w/	
	Ts	Rs	As	Tv	1/4 CL	1/4 H.A.
5401 - Craie / Chalk White	15	68	17	11	0,32	0,26
5402 - Coquillage / Seashell	11	58	31	8	0,35	0,29
5403 - Babeurre / Buttermilk	12	58	30	9	0,35	0,29
5404 - Café au lait / Cafe au lait	9	50	41	7	0,38	0,31
5407 - Crème caramel / Caramel Creme	10	40	50	9	0,42	0,35
5409 - Perlite / Pearlite	11	60	29	10	0,34	0,28

H.A.: Vitre double claire 1/4" / Heat Absorbing Glass 1/4"

CL: Vitre claire simple / Clear Single Glass

As : % Absorption solaire / % Solar Absorptance

Rs : % Réflexion / % Solar Reflectance

Ts : % Transmission solaire / % Solar Transmittance

Tv : % Transmission visible / % Visual Transmittance

Classement au feu / Fire classification
Rencontre les exigences de résistance à l'inflammabilité Meets the standards, flammability resistance NFPA 701 US