

**ALTEX**

## SPÉCIFICATIONS / SPECIFICATIONS

## SOLEIL - CLASSIC TWILL

Facteur d'ouverture Openness factor	approx. 5%
Composition	15% polyester, 85% PVC
Maille/po Mesh/in	44,5 chaîne, 24 trame 44,5 warp, 24fill
Poids de la maille (oz/vg <sup>2</sup> ) Mesh weight (oz/yg <sup>2</sup> )	12,9
Diamètre du fil (po) Yarn diameter (in)	0,01
Épaisseur du tissu (po) Fabric thickness (in)	0,023
Résistance à la rupture (lb) Breaking strength (lb)	186,7 chaîne, 107 trame 186,7 warp, 107 fill
Tension Stretch	1,9% chaîne, 1,9% trame 1,9% warp, 1,9% fill

Couleur / Color	Propriétés optiques solaires / Solar Optical Properties				Coefficient d'ombrage / Shading coefficient w/	
	Ts	Rs	As	Tv	1/4 CL	1/4 H.A.
5201 - Blanc Tendre / Soft White	18	63	19	15	0,34	0,28
5203 - Amande grillée / Toasted Almond	15	56	29	12	0,36	0,30
5204 - Cappuccino / Cappuccino	13	48	39	11	0,39	0,32
5205 - Sésame / Sesame	11	34	55	11	0,45	0,37
5210 - Tournesol / Sunflower	-	-	-	-	-	-
5211 - Onyx / Onyx	-	-	-	-	-	-

H.A.: Vitre double claire 1/4" / Heat Absorbing Glass 1/4"

CL: Vitre claire simple / Clear Single Glass

As : % Absorption solaire / % Solar Absorptance

Rs : % Réflexion / % Solar Reflectance

Ts : % Transmission solaire / % Solar Transmittance

Tv : % Transmission visible / % Visual Transmittance