



SPÉCIFICATIONS / SPECIFICATIONS

ZÉPHYR

Opacité Opacity	Opaque
Composition	Polyester avec endos en acrylique SANS PVC Polyester with Acrylic Foamed backing PVC FREE
Poids de la maille (oz/vg ²) Mesh weight (oz/vg ²)	10
Épaisseur du tissu (po) Fabric thickness (in)	0,018
Résistance à la rupture (lb) Breaking strength (lb)	205 chaîne, 225 trame 205 warp, 225 fill
Allongement à la rupture Elongation to Breaking Point	33% chaîne, 22% trame 33% warp, 22% fill
Résistance bactériologique et fongique Bacteria and fungal resistance	ASTM G21-96, AATCC, 174-1998 Part II and III
Classement au feu Fire Classification	Californie É.U. titre 19 petite échelle; NFPA 701-1999 TM#1 petite échelle; British Standard 5867 California U.S. Title 19 small scale; NFPA 701-1999 TM#1 small scale, British Standard 5867

Couleur / Color	Propriétés optiques solaires / Solar Optical Properties				Coefficient d'ombrage / Shading coefficient w/		
	Ts	Rs	As	Tv	1/8 CL	1/4 CL	1/4 H.A.
311 - Blanc-Crème / White-Cream	0	64	36	0	0,31	0,31	0,30
318 - Onyx-Crème / Onyx-Cream	0	64	36	0	0,31	0,31	0,30

H.A.: Vitre double claire 1/4" / Heat Absorbing Glass 1/4"

CL: Vitre claire simple / Clear Single Glass

As : % Absorption solaire / % Solar Absorptance

Rs : % Réflexion / % Solar Reflectance

Ts : % Transmission solaire / % Solar Transmittance

Tv : % Transmission visible / % Visual Transmittance